

## RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

Densita' Kg/m <sup>3</sup> Density Kg/m <sup>3</sup>	produzione *CarDio	Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa	Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N	Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N	Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N	Carico a rottura Force at breaking point Kpa	Allungamento a rottura Elongation at break %	Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% %	Fatica dinamica Dynamic fatigue %	Resa elastica Resilience %	Colori Colors	TESTS	
<b>GRF. 18</b>	ALTA PORTANZA	*Cardio	<b>5,0</b>	<b>151</b>	<b>204</b>	<b>406</b>	<b>95</b>	<b>216</b>	<b>7,3</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	BIANCO (white)	
<b>GRF. 25</b>	ALTA PORTANZA		<b>6,3</b>	<b>212</b>	<b>266</b>	<b>504</b>	<b>146</b>	<b>313</b>	<b>2,9</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	BIANCO (white)	
<b>GRF. 30</b>	ALTA PORTANZA		<b>6,5</b>	<b>229</b>	<b>281</b>	<b>515</b>	<b>157</b>	<b>336</b>	<b>2,3</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	BIANCO (white)	TB - 117
<b>GRF. 40</b>	ALTA PORTANZA		<b>8,2</b>	<b>271</b>	<b>333</b>	<b>611</b>	<b>197</b>	<b>356</b>	<b>2,0</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	BIANCO (white)	TB - 117